



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÇİNKO SPREY (AÇIK)

ÖZELLİKLER:

- Metaller için uzun süreli korozyona karşı koruma sağlayan ve hızlıca kuruyan film, yapısında %98 saflıkta çinko tozları içerir.
- Hemen hemen tüm metaller üzerine uygulanabilir.
- Çinko tabakaların kaplanması ve tamir edilmesi için, zarar görmüş galvaniz tabakasının, delme kesme ve punto kaynak uygulamalarının onarılması için uygundur.
- +300°C ısıya dayanıklıdır (kısa süreli 400°C)
- Üzeri lake edilebilir, boyanabilir.

KULLANIM ALANI:

- Çoğunlukla otomotiv sanayinde, inşaat sektöründe de kaplanmış metallerde rötuş amacı ile kullanılır.
- Makine mühendisliğinde, gemi yapımı, ekipman yapımı, gövde inşaatı ve daha fazlasında kullanılır.
- Kaynak teknolojisinde kullanılır.
- Sıcak daldırma galvanizde rötuş amaçlı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ:

- Kullanılacak yüzeyi her türlü kirden arındırınız. Homojen kaplama için kutuyu kullanım öncesi karıştırıcı bilye serbest kalana dek yaklaşık 1 dk boyunca kuvvetlice çalkalayınız. Ürünü yüzeye 20-25 cm mesafeden eşit oranda ince bir tabaka oluşturacak halde püskürtünüz..



UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

WINKEL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağlar Mahallesi, 2. Sokak No:12 Bağcılar - İSTANBUL

teknik@winkel.com.tr - www.winkel.com.tr - www.winkelgroup.de



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÇİNKO SPREY (AÇIK)

TEKNİK BİLGİLER:

Birim miktar	400ml
Koli adedi	12
Art no	W 140 443
Ambalaj	Basınçlı tüp
Fiziksel durum	Aerosol kutuda pigment içeren sıvı
Parlama noktası	< 0°C, şiddetli yanıcı
Basınç	5,5 bar @20°C
Bağıl yoğunluk	@ 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml
İtici gaz	LPG
Kimyasal yapı	Korozyon önleyici çinko tozu içeren sentetik reçine
Renk	Aluminyum / açık gri
Çinko tozu saflığı	> 98%
Koku	Tipik solvent kokusu
Sıcaklık direnci	300 °C (max. pik sıcaklığı 400 °C)
% Metal, kuru filmde	% 64
% Çinko, kuru filmde	% 12
Kaplama sarfiyatı	2/3 mq2
Kuruma süreleri = 20°	Pulvarize kuruma: 10' , Yüzeyde kuruma: 20' Derinlemesine kuruma: 6 saat, Boyanabilirlik:24 saat sonra
Tuz Sprey Testi	144 saat sonucunda korozyon görülmemiştir.

ART. NR.
W 140 443

AMBALAJ:
400 ML

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.