



TEKNİK BİLGİ FORMU

GENEL AMAÇLI RULMAN GRES



ÖZELLİKLER:

- Kaliteli baz yağlar ve özel geliştirilmiş katkıları ile formüle edilmiş lityum sabunlu gres serisidir.
- Özel geliştirilmiş aşınma ve korozyon önleyici katkıları ile uygulandığı yüzeyler üzerinde etkin koruma sağlayarak pas, oksidasyon ve aşınmayı en aza indirir; aşırı basınç katıkları ile de ağır ve titreşimli yük altında çalışan sistemlerde mükemmel koruma sağlar.
- Su ile yıkanmaya karşı direnç göstererek uygulandıkları sistemlerde uzun süreli yağlama sağlar.

KULLANIM ALANI:

Çalışma sıcaklığı -30°C ile 120°C arasında olan otomotiv ve endüstriyel uygulama alanlarında,yüksek basınç, şok yükleme ve titreşimler altında çalışan rulmanlarda kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Soğuk hava şartlarında kolay pompalanabilme özelliği gres tabancalarında uygulama kolaylığı sağlamaktadır. Ürün stokta orjinal ambalajında ağız kapalı olarak korunmalıdır.

ART. NR.

W150 206

W150 205-16

AMBALAJ:

1 KG

16 KG

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemesinde yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.



TEKNİK BİLGİ FORMU

GENEL AMAÇLI RULMAN GRES

TEKNİK ÖZELLİKLER:

	Özellik		Test metodu
Renk:	Açık kahverengi		gözle
Koku	hafif		-
Yoğunluk, 40°C cST	220		ASTM D 445
NLGI sınıfı	2		
Baz yağ	mineral		-
Kıvamlaştırıcı	lityum sabun bazlı		-
Penetrasyon (1/10 mm)	265-295		ASTM D 217
Damlama noktası	>190		ASTM D 2265
Rulman Pas Testi @ 52°C	Başarılı		ASTM D 1743
Çalışma sıcaklık aralığı	-20 – +130		-
Four Ball EP, kg	>250		ASTM D 2596
Four Ball AW, mm	<0,6		ASTM D 2266
Timken OK Load, kg	40		ASTM D 2509
Oil Sep. @ 0h & 150°C, %	<5		ASTM D 6148
Cop. Cor. @ 24h & 100°C	Max. 1b		ASTM D 130

ART. NR.

W150 206

W150 205-16

AMBALAJ:

1 KG

16 KG

UYARI: Bu bilgiler kullanıcının ürünlerimizin amaçlanan uygulaması için uygun olup olmadığını belirlemede yardımcı olmak için referans amaçlı sunulmuştur ve kullanıcı bunlarla bağlantılı olarak tüm riskleri ve sorumlulukları üstlenir. Bu ürünler için açık veya zımni hiçbir garanti veya beyan uygulanmayacaktır. WINKEL, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğacak doğrudan veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maddi zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir yasa veya patentten korumanın çıkarımı yapılmaz ve tüm patent hakları saklıdır. Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.